Technisches Datenblatt

Attraction brillantweiß

Eigenschaften		Testmethode					
Flächengewicht	g/m²	ISO 536	**90**	**100**	**160**	**250**	**300**
Dicke	µm	ISO 534	110	123	196	282	339
Volumen			1,22	1,23	1,22	1,13	1,13
Opazität	%	ISO 2471	> 89	> 90	> 94		
Weißgrad nach CIE	%		158	158	158	158	158
Bendtsen Rauhigkeit	ml/min	ISO 8791-2	160	160	160	160	160
Feuchtigkeit	%	ISO 287	4,8	4,8	4,8	6,5	6,5

Stand 01/2018

Unsere Angaben und Empfehlungen basieren auf dem heutigen Wissenstand. Änderungen und Ergänzungen sind jederzeit möglich. Da der Einsatz unserer Produkte außerhalb unserer Einflussmöglichkeit liegt, übernehmen wir keinerlei Haftungsansprüche.

All technical sheets are to be used for orientation purposes only and are not to be considered as a guarantee.
MAY+SPIES reserves the right to make changes without prior notice.