Technisches Datenblatt

JUPP wiess

Eigenschaften		Testmethode				
Flächengewicht	g/m²	EN ISO 536	**90**	**100**	**120**	**160**
Dicke	µm	EN ISO 534	122	133	156	208
Volumen	cm³/g	EN ISO 534	1,36	1,33	1,30	1,30
Weißgrad nach	CIE	NF ISO 11475	171	171	171	171
Weißgrad nach	ISO	ISO 2470-2	116	116	116	116
Bendtsen Rauhigkeit	ml/min	ISO 8791-2	150	150	160	160
Absolute Feuchte	%H_2O	EN ISO 20287	5,0	5,0	5,3	5,5
Relative Feuchte	%	Stechhygrometer	38	38	43	40
Opazität	%	ISO 2471	95	96	97	>99

Flächengewicht	g/m²	EN ISO 536	**200**	**240**	**300**	**400**
Dicke	µm	EN ISO 534	256	292	357	476
Volumen	cm³/g	EN ISO 534	1,28	1,22	1,19	1,19
Weißgrad nach	CIE	NF ISO 11475	171	171	171	171
Weißgrad nach	ISO	ISO 2470-2	116	116	116	116
Bendtsen Rauhigkeit	ml/min	ISO 8791-2	160	160	160	160
Absolute Feuchte	%H_2O	EN ISO 20287	5,5	5,5	5,5	5,5
Relative Feuchte	%	Stechhygrometer	40	40	40	40
Opazität	%	ISO 2471	>99	>99	>99	>99

Umweltrelevante Produktzertifikate

FSC® Zertifikat	FSC Mix Credit

© MAY+SPIES GMBH 2020

Stand 04/2020

Unsere Angaben und Empfehlungen basieren auf dem heutigen Wissenstand. Änderungen und Ergänzungen sind jederzeit möglich. Da der Einsatz unserer Produkte außerhalb unserer Einflussmöglichkeit liegt, übernehmen wir keinerlei Haftungsansprüche.

Our information and recommendations are based on the current state of knowledge. Changes and additions are possible at any time. Since the use of our products is beyond our control, we do not assume any liability claims.