Technisches Datenblatt

MAYSPIES® Nawipa

Eigenschaften		Testmethode			
Flächengewicht	g/m²	EN ISO 536	**170**	**200**	**315**
Dicke	µm	EN 20534	200	235	370
Volumen	cm³/g	DIN 53105	1,2	1,2	1,2
Glätte Bekk OS	s	DIN 53107	15	15	15
Bruchkraft längs	N	DIN 53112	145	150	160
Bruchkraft quer	N	DIN 53112	70	90	120
Feuchte	%	EN 20287	7	7	7
rel. Nassfestigkeit	%	DIN 53146/ISO 2471	>25	>25	>25
Cobb 60 OS\SS	g/m²	DIN 53132	20	20	20

Umweltrelevante Produktzertifikate

FSC® (SCS-COC-001585)	FSC Mix Credit

© MAY+SPIES GMBH 2023

Stand 10/2023

Unsere Angaben und Empfehlungen basieren auf dem heutigen Wissenstand. Änderungen und Ergänzungen sind jederzeit möglich. Da der Einsatz unserer Produkte außerhalb unserer Einflussmöglichkeit liegt, übernehmen wir keinerlei Haftungsansprüche. Wir empfehlen daher vor der Verwendung unserer Produkte einen Anwendungstest.

Our information and recommendations are based on the current state of knowledge. Changes and additions are possible at any time. Since the use of our products is beyond our control, we do not assume any liability claims. We therefore recommend an application test before using our products.